

Alfatech Technology S.r.l.

 Zona Industriale Jesce  
75100 Matera (MT)  
 +39 0835 346683  +39 0835 346725

 info@alfatech.tech  
 www.alfatech.tech

[Cod. Art. 1210FR]

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

VELLUTINO ACCOPPIATO **FR** 2c + Foam 10 mm

Caratteristiche Characteristics	Metodo di prova Test Method	Unità Unit	Valore Value
Composizione / Composition	ISO 1833 o ISO 5088	%	80% PU - 20% PL
Composizione Vellutino Vellutino composition			POLYESTER Gr 50
Composizione Espanso Foam composition			Density 28 FR
Peso totale/ Total weight	ISO 3801 -EN29073/1	g/m <sup>2</sup>	360 ± 5%
Larghezza / Usable width	ISO 3932	cm	150 ± 2 %
Spessore/ Thickness	UNI 9947	mm	10 ± 10%
Lunghezza rotolo/ Length roll	//////////	mt	40 ± 1
 <b>Resistenza al fuoco</b> <b>Fire resistance</b>	FAR/JAR 25.853 Part.1 Appendix F Vertical Burning test		<b>PASS</b>
	BS 5852:1979 Cigarette & Match test		
	CALIFORNIA T.B. 117-13		
	UNI9175:2010 Classe 1.IM		



# ALFATEX TECHNOLOGY 1989



Alfatex Technology S.r.l.

 Zona Industriale Jesce  
75100 Matera (MT)  
 +39 0835 346683  +39 0835 346725

 info@alfatex.tech  
 www.alfatex.tech

LA PRESENTE SCHEDA SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE COPIA IN VS.POSSESSO E POTRA' SUBIRE VARIAZIONI, A NOSTRA INDISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE SOPRA ENUNCIATE.

Si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI E' DISPONIBILE PRESSO IL SITO [www.alfatex.it](http://www.alfatex.it)

L'Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare (a) la corretta elaborazione delle specifiche tecniche e (b) tutte le informazioni riguardanti il processo di trasformazione e di uso finale dei Prodotti. L'Acquirente non è esonerato dall'obbligo di effettuare test e prove sui Prodotti forniti dal Venditore per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. La responsabilità relativamente all'uso ed alla trasformazione dei prodotti è a carico e rischio esclusivamente dell'Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente o da qualsiasi altro terzo.

THIS DATA SHEET REPLACE DEFINITELY PREVIOUS ONE IN YOUR HANDS AND COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANGES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS.

Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned data correspond to average and cannot be considered as a contract document.

UPDATING DATA SHEET WILL BE AVAILABLE AT THE WEB SITE : [www.alfatex.it](http://www.alfatex.it)

Customer shall have communicated to Seller all necessary information to ensure (a) the adequate elaboration of these specifications and (b) relative to the transformation and/or the final use of Goods Customer. Customer is not release from his obligation to test Goods supplied by Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The use and processing of Goods are undertaken solely at Customer's risk. Seller shall not be liable for any loss of processing expenses, loss of production, loss of revenue and/or any other consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by Customer or by any other person **whatsoever**.